

PTM-8587 / PTM-8588H

DESCRIPCIÓN

La PTM-8587 y PTM-8588H son resinas poliéster no saturadas, isoftálicas, preaceleradas, no tixotrópicas y de baja viscosidad.

CARACTERÍSTICAS

- Sobresaliente humectación a cargas minerales y fibra de vidrio.
- Rápido ciclos de desmolde.
- Excelentes propiedades mecánicas.

APLICACIONES

- Fabricación de tractopartes, donde se utilizan los procesos de moldeo cerrado (RTM o RTM Light).

PROPIEDADES TÍPICAS LÍQUIDAS

Es importante que el material sea evaluado en las instalaciones del cliente, de acuerdo a la técnica de análisis mencionada en la tabla, ya que la antigüedad del lote, temperatura ambiente, humedad, tipo / cantidad de catalizador, equipo de prueba y método, son factores que afectan en el resultado final.

Variable	Unidades	PTM-8587	PTM-8588H	Técnica de Análisis
Número Acido (Solución)	mg KOH / g muestra	35 máx		TARQ-100
No Volátiles	%	57 - 62		TARQ-200
Visc. Brookfield ⁽²⁾	Cps	70 - 100		TARQ-300
Tpo. Gelado	Minutos	20 - 25 ¹	25 - 30 ³	TARQ-400
Tpo. de curado	Minutos	45 máx	Registro	TARQ-400
Temp. Exotermia	°C	150 - 200	Registro	TARQ-400
Apariencia	S / U	Opalescente		Visual
Estabilidad a 120°C	Horas	1.5 Mín		TARQ-660

¹1.25% de Butanox M-50 @ 25°C; ²LVDV-E, aguja #2, 60 rpm @25°C; ³1.25% de Butanox M-50 @ 30°C

PROPIEDADES FÍSICAS

Los resultados típicos de las propiedades mecánicas para un casting fabricado con esta resina son los siguientes.

Variable	Unidades	PTM-8587	PTM-8588H	Métodos
Resistencia a la Tensión	Psi	7, 041		ASTM D-638
Módulo de Tensión	Psi	0.602 x 10 ⁶		ASTM D-638
Elongación	%	1		ASTM D-638
Resistencia a la Flexión	Psi	11, 590		ASTM D-790
Módulo de Flexión	Psi	0.472 x 10 ⁶		ASTM D-790
HDT	°C	77		ASTM D-648

Curados 12 hrs a temp. ambiente + 5hrs a 65°C.

RECOMENDACIONES

- 1.- El nivel de catalizador debe de estar en el rango de 1 a 2.8%, con el fin de asegurar un curado adecuado.
- 2.- Se recomienda que, al utilizar estos productos, la temperatura ambiente sea superior a los 16°C, ya que a menores temperaturas el curado de la pieza puede ser afectado.
- 3.- En el caso de adicionar alguna carga mineral a estos productos, no deberá de usarse asistencia de aire para mezclar, esto no es efectivo y solo le podrá provocar contaminación de agua o aceite.
- 4.- No añada ningún material diferente al catalizador indicado para estos productos, en caso de requerir algún ajuste, vea el punto 6.
- 5.- No deben de mezclarse peróxidos orgánicos con jabones metálicos, aminas o cualquier otro tipo de acelerador o promotor, ya que se generará una descomposición violenta con fuego o explosión.
- 6.- Para cualquier duda o aclaración, favor de comunicarse con un Representante de Ventas de Reacciones Químicas SA de CV.



ALMACENAMIENTO

Las resinas PTM-8587 y PTM-8588H, sin catalizar, tienen un tiempo de vida útil de tres meses a partir de su fecha de facturación, cuando es almacenada a 25°C o menos, en recipientes opacos, sellados de fábrica, fuera del alcance de la luz solar, fuentes de calor y humedad. Por cada 7°C de incremento en temperatura, el tiempo de vida podría disminuir a la mitad.

SEGURIDAD Y MANEJO

La información detallada para el manejo seguro de las resinas PTM-8587 y PTM-8588H, se encuentra en la hoja de seguridad del material, la cual está disponible con su Representante de Ventas de Reacciones Químicas SA de CV.

DECLARACIÓN DE RENUNCIA Y LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD

A nuestro leal saber y entender, la información contenida en este documento es exacta. Los productos vendidos por la presente cumplirán con las correspondientes especificaciones del Vendedor en el momento de su envío. Las especificaciones del Vendedor están sujetas a cambiar en cualquier momento sin aviso al Comprador. El Comprador debe dar aviso escrito al Vendedor de cualquier defecto alegado y cubierto por esta garantía, junto con los detalles de identificación, incluyendo los códigos de los productos, la descripción y fecha de adquisición, dentro de los treinta (30) días a partir del envío del producto o antes de la fecha de caducidad de la vida útil del envío, lo que ocurra primero. **LA GARANTÍA DESCRITA EN ESTE DOCUMENTO REEMPLAZARA A TODA OTRA GARANTÍA EXPRESA O IMPLÍCITA, INCLUYENDO TODAS LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIABILIDAD O IDONEIDAD PARA ALGÚN PROPÓSITO ESPECIAL, SIN LIMITARSE A ESTAS. NO HAY NINGUNA GARANTÍA QUE SE EXTIENDA MAS ALLÁ DE LA DESCRIPCIÓN INDICADA EN EL TEXTO DE ESTE DOCUMENTO.** El único y exclusivo recurso del Comprador contra el Vendedor será el reemplazo del producto o el reembolso del precio de adquisición en caso de que el Vendedor encuentre que el producto tenga alguna condición defectuosa. **EN NINGÚN CASO SERÁ EL VENDEDOR RESPONSABLE POR CUALESQUIER DAÑOS INDIRECTOS, ESPECIALES, PUNITIVOS, INCIDENTALES O CONSECUENTES, SEA POR PERDIDA DE UTILIDADES, PERDIDA DE VENTAS, LESIONES A PERSONAS O DAÑOS A LA PROPIEDAD, O POR CUALQUIER OTRA CAUSA.** El único propósito de este recurso exclusivo es el de proporcionar al Comprador el reemplazo del producto o el reembolso del precio de adquisición si se encuentra que hay algún defecto en los materiales o mano de obra en la fabricación del producto. No se considerará que este recurso exclusivo ha dejado de cumplir con su finalidad esencial siempre que el Vendedor esté dispuesto a reemplazar el producto o rembolsar el precio de adquisición y esté capacitado para hacerlo. La determinación final acerca de la idoneidad del material para el uso contemplado, la manera de usarlo y si el uso sugerido infringe alguna patente, es responsabilidad exclusiva del Comprador.